



Concrete Admixtures and Fiber

## IMICURE

Curador de Membrana para Concreto

### DESCRIPCION

**IMICURE** es un curador de concreto a base de resina, libre de ceras, pigmentado en rosado fugitivo. **IMICURE** forma una membrana que cuando se aplica en concreto fresco, frena la hidratación del cemento, permitiendo que el concreto retenga gran parte del agua de mezclado para su propósito principal de hidratar el cemento.

**IMICURE** esta formulado para retener el 95% o más de la humedad en la mezcla del concreto recién colocado hasta 72 horas para permitir que el cemento se hidrate completamente. Esta es la función principal de **IMICURE**, porque los primeros tres días representan el tiempo mas crítico para el curado del concreto fresco.

### USOS

- Se usa en pavimentos de carreteras, aeropuertos, rampas, calles, areas de estacionamiento y toda superficie de concreto masivo exterior.
- Para concreto masivo exterior con temperatura controlada, usado en combinación con **FLOWMIX-C** en el concreto.

### INFORMACION TECNICA

**IMICURE** cumple con las siguientes especificaciones

- ASTM C-309, Type I
- AASHTO M148, Type I
- US Corps of Engineers CRD-C300
- FAA Item P 610-2.11
- **IMICURE** no emite solventes reactivos a la atmosfera

## INTERNATIONAL MATERIAL INDUSTRIES, L.L.C.

2800 N. Johnson St\*New Orleans, Louisiana 70117 \* PHONE: (504) 267-3344 \* Fax: (504) 267-3345

GARANTIA: La información que contiene esta ficha técnica esta basada en pruebas e información de fuentes confiables; sin embargo, no se ofrece garantía ni expresada ni implicada concerniente a la exactitud de estos datos, de los resultados que se obtienen por el uso de esto o que este uso no infringirá cualquier patente. Esta información se suministra con la condición de que las personas que la reciben harán sus propias pruebas para determinar lo adecuado para su propósito de uso particular. La responsabilidad por daños para el fabricante será, en ningún caso, mayor que el precio del material entregado.

## APLICACION

Rendimiento: 5 metros cuadrados por litro (200 piés cuadrados por galón)

IMICURE se aplica al concreto fresco inmediatamente que sea posible después, que desaparezca el brillo del agua en la superficie. La aplicación debe de hacerse con un asperjador de baja presión.

## PRECAUCIONES

- IMICURE se debe agitar antes de usarse
- No lo use en superficies que van a ser pintadas.
- No lo mezcle con otros químicos para usarlo.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- Es inflamable mantengalo alejado de los niños

