



Concrete Admixtures and Fiber

IMIPOXY-GEL 200

Adhesivo Epóxico en Pasta

DESCRIPCION

IMIPOXY- GEL200 es un adhesivo epóxico 100% sólidos, de alto módulo de elasticidad, de dos componentes en consistencia de pasta. Está diseñado como adhesivo para aplicaciones y reparaciones verticales y sobre cabeza. También para instalar tornillos de anclaje y barras de acero.

USO

IMIPOXY- GEL200 es usado para preparar morteros de reparación para verticales y sobre cabeza. Como membrana para colocada con llana para protección de ataques de químicos moderados, cloruro, abrasion, etc. También para anclar tornillos y barras de anclaje en vertical y sobrecabeza.

VENTAJAS

- Tolerante de la humedad
- Adherencia de alta resistencia
- Desempeño en el campo comprobado
- Relación de mezcla 1 : 1
- Excelente resistencia a la abrasión y ataques de químicos moderados
- Consistencia que no cede

INSTALACION

Preparación de la Superficie: Las superficies a ser adheridas deben de estar limpias y estructuralmente sólidas. Remueva todo aceite, grasa, tierra, moho, curadores de concreto y cualquier otro material extraño que pueda causar un problema con la adherencia. Se recomiendan los métodos mecánicos para la limpieza. Todos los hoyos se deben limpiar con un cepillo duro cilíndrico removiendo todo el polvo y material suelto. Use aire comprimido limpio libre de ocoite para expulsar fuera cualquier polvo remanente antes de la instalación.

INTERNATIONAL MATERIALS INDUSTRIES, L.L.C.

2800 North Johnson Street* New Orleans, Louisiana 70117 * PHONE: (504) 267-3341 * Fax: (504) 267-3345

GARANTIA: La información que contiene esta ficha técnica esta basada en pruebas e información de fuentes confiables; sin embargo, no se ofrece garantía ni expresada ni implicada concerniente a la exactitud de estos datos, de los resultados que se obtienen por el uso de esto o que este uso no infringirá cualquier patente. Esta información se suministra con la condicion de que las personas que la reciben hán sus propias pruebas para determinar lo adecuado para su propósito de uso particular. La responsabilidad por daños para el fabricante será, en ningún caso, mayor que el precio del material entregado.

Mezclado : Agite cada parte separadamente antes de mezclarlas. Mezcle una parte del componente A (Resina) con una parte del componente B (endurecedor) en un recipiente de metal limpio y seco con una paleta o taladro de baja velocidad con aparato de mezclar por 3 minutos o hasta que un color gris uniforme sea aparente. Para preparar un mortero, añada 2.5 partes por volumen de arena bien graduada , limpia y seca por una parte de epóxico mezclado. Mezcle solamente el material que se puede usar dentro del tiempo de trabajo de [IMIPOXY-GEL 200](#). El tiempo de trabajo varía con la temperatura de ambiente.

Aplicación

Como adherente

Para aplicar [IMIPOXY-GEL 200](#) use una espátula, llana o una pistola de calafateo.

INFORMACION TECNICA

[IMIPOXY-GEL 200](#) cumple los requisitos de las normas ASTM C-881, Tipo I, II, IV y V Grado 3, Clase C.

Propiedades Físicas

Color (mezclado)	Gris
Relación de la mezcla (A:B):	1:1 por volumen
Vida Util	38 minutos
Consistencia	Pasta

Propiedades Endurecido

Resistencia a Compresión (ASTM D-695)	11002 psi (75.88Mpa)
Resistencia de adherencia (ASTM D-882 2 dias	3,930 psi (27.1 Mpa)
14 dias	5,250 psi (36.20 Mpa)
Resistencia la Tensión (ASTM D-638)	7,544 psi (52.02 Mpa)
Elongación al punto de rotura (ASTM D-638)	1.1%
Absorción (ASTM D-570)	0.14%